

PINTURASFALT IA-20

Peinture asphaltique base solvant

DESCRIPTION:

Peinture asphaltique composée de bitumes, additives et de dissolvants aromatiques, qui apporte une excellente protection aux surfaces métalliques face à l'oxydation et à l'agression des agents extérieurs.

AVANTAGES:

- Application facile.
- Bonne maniabilité.
- Bonne adhérence au support.
- Inflammable.

APPLICATIONS:

- Impression de surfaces qui seront par la suite imperméabilisées.
- Protection de structures métalliques.
- Protection de réservoirs et de conduites métalliques.
- Protection d'éléments métalliques enterrés.

MODE D'EMPLOI:

Le support sur lequel va être appliqué Pinturasfalt IA-20 devra présenter une surface cohésive, propre, sans poussière ni autres substances (chaux, huiles, etc.) pouvant nuire à l'adhérence ou la rendre moins performante. Il est recommandé de nettoyer le support avec un jet de sable.

- Homogénéiser le produit dans son emballage avant l'application.
- Appliquer au pistolet, à la brosse ou au rouleau.
- Laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.

RENDEMENT:

La quantité à appliquer varie en fonction du type d'application et pourra osciller de 0,2 à 0,4 kg/m² par couche, selon la solution proposée.

DONNÉES TECHNIQUES:

Cractéristiques initiales	Unité	Méthode	Min.	Max.
Viscosité Brookfield à 25°C	mPa·s	NIE-008	150	350
Inflammabilité en vase ouvert	°C	UNE 104281-1.12	25	--
Densité à 25°C		UNE 104281-5.4	0,96	0,98
Matière non volatile	%	UNE 104281-5.7	52	58
Humidité	%	UNE 104281-5.8	--	0,1
Composés organiques volatiles	g/l	ISO 11890-1	--	500
Caractéristiques du Résidu:				
Pénétration à 25°C (100g, 5 s.)	0,1 mm	UNE 104281-1.4	5	20
Point de ramollissement	°C	UNE 104281-1.3	90	--
Sec au toucher à 25°C et 50% HR	h	UNE 104281-5.13	--	2
Séchage pour repeindre à 25°C et 60% HR	h	UNE 104281-5.13	--	24

STOCKAGE ET CONSERVATION:

- Les emballages doivent rester à l'abri des intempéries afin de les protéger des gelées ainsi que de l'exposition intense au soleil.
- La température de stockage ne doit être inférieure à 5°C, car cela pourrait nuire à la qualité du produit.
- Après utilisation, bien reboucher les récipients afin d'éviter l'évaporation du dissolvant et par conséquent une plus grande viscosité de la peinture.
- Tenir à l'écart du feu.
- Le temps maximum de stockage recommandé est de 12 mois, dans les emballages d'origine, bien refermés et non détériorés.

AUTRES RECOMMANDATIONS:

- Il est conseillé d'appliquer le produit à une température comprise entre 5°C-35°C, tout en évitant son utilisation dans des conditions météorologiques adverse.
- En raison de la présence de dissolvants, il est recommandé d'appliquer le produit dans un endroit bien aéré et d'utiliser les EPI.
- Si nécessaire, ajouter des dissolvants afin de réduire la viscosité.
- La surface à traiter doit être protégée de l'action directe du soleil.
- Pinturasfalt IA-20 n'est pas indiquée pour les applications la mettant en contact avec des dissolvants ou des carburants.

Révision n°: 2

Approuvé: 01/06/2016

Prochaine révision: 01/06/2021


Pour plus d'informations visitez www.cepasa.com

Note: Les recommandations fournies dans cette fiche technique doivent être prises en considération à titre indicatif et pour des situations générales. Cepasa décline toute responsabilité en cas de mauvais usage. Pour les cas particuliers, veuillez contacter le Département Technique de Cepasa.