

# EMASFALT AI (A50BFL)

EMULSIONS ■ OTHER COATS ■ PRIME COATS

## DEFINITION:

Untreated granular base priming anionic bituminous emulsion for waterproofing, compliant with UNE 51603:2013 standard - Specifications for anionic bituminous emulsions for A50BFL type.

## SPECIFICATIONS:

Characteristics	Unit	Standard	Min.	Max.
<b>Original Emulsion</b>				
Particle polarity	-	UNE EN 1430	Negative	
Binder content (per water content)	%	UNE EN 1428	48	52
Oil distillate content	%	UNE EN 1431	5	15
Efflux time (2 mm, 40 °C)	s	UNE EN 12846	15	70
Residue on sieving (0,5 mm)	%	UNE EN 1429	-	0.10
Settling tendency (7 days storage)	%	UNE EN 12847	-	10
<b>Binder after distillation (UNE EN 1431)</b>				
Penetration (25 °C; 100 g; 5 s)	0.1mm	UNE EN 1426	220	330
Softening point	°C	UNE EN 1427	35	-