

JUNTOPLAST PREMOLDEADO

Cordons de scellant à froid pour fissures et joints de pavement

DESCRIPTION:

Mastic de colmatage à froid composé de bitume asphaltique, de plastifiants et de charges minérales, présenté sous forme de cordons de 50 cm de long et de différents diamètres, selon le joint à colmater.

Classé comme BH-II selon la UNE 104-233.

AVANTAGES:

- Reste plastique pendant un temps indéfini; ne présente pas de durcissement car ne contient aucun dissolvant.
- Flexible à basse température.
- Ne coule pas à des températures ambiantes élevées.
- Présente une grande adhérence aux bords du joint ; permet à celui-ci de bouger sans se décoller, ni se fissurer.
- Bonne adhérence au béton.
- Adaptable à la largeur nécessaire du joint.
- Imperméable.
- Grande cohésion interne.

APPLICATIONS:

- Joints de dilatation de travaux hydrauliques et de bâtiments.
- Conduites et canaux d'irrigation.
- Réservoirs d'eau non potable.
- Retenues d'eau.
- Surfaces en béton.
- Piscines.
- Terrasses.

MODE D'EMPLOI:

- Le support sur lequel va être appliqué Juntoplast Premoldeado devra présenter une surface propre et sèche, sans poussière, graisses ni autres agents externes.
- Il est recommandé de passer au préalable une couche d'impression de peinture base aphanitique (Pinturasfalt IA-20) sur le joint, et plus spécialement dans le cas de surfaces très absorbantes.
- Une fois choisi le diamètre adéquat pour le joint à colmater, introduire le cordon en faisant pression avec les doigts afin d'éviter la formation de bulles d'air. À ce stade, il peut être utile de chauffer le joint à colmater à l'aide d'un chalumeau afin de faire pénétrer plus facilement le mastic.
- Araser le colmatage avec les bords du joint, à l'aide d'une spatule chauffée ou d'un fer à joint.
- Pour les supports d'enrobé bitumineuse, il est recommandé de chauffer au préalable les parois de la fissure jusqu'à ce que le liant bitumineuse fonde, afin d'en faciliter l'adhérence avec le produit.

RENDEMENT:

Le produit est présenté sous forme de cordons. La quantité à appliquer dépendra de la longueur et de la largeur du joint à colmater.

DONNÉES TECHNIQUES:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Pénétration (cone)	0,1 mm	UNE 104281-4.2	--	235
Point de ramollissement	°C	UNE EN 1427	80	--
Fluage	mm	UNE 104281-4.3	--	5
Adhérence à des blocs de mortier à 18° C (profondeur de la fissure)	mm	UNE 104281-4.4	--	6

STOCKAGE ET CONSERVATION:

- Les emballages doivent rester à l'abri des intempéries afin de les protéger des gelées ainsi que de l'exposition intense au soleil.
- Le produit doit être entreposé dans un endroit sec (afin d'éviter sa dégradation) et frais (afin d'éviter que les cordons ne collent les uns aux autres).
- Il n'est pas recommandé d'empiler plus de cinq (5) cartons en hauteur.
- Le temps maximum de stockage recommandé est illimité dans les emballages d'origine, bien refermés et non détériorés.

AUTRES RECOMMANDATIONS:

- Il est recommandé de travailler le produit à une température comprise entre 20 et 40°C.
- Éviter son utilisation dans des conditions météorologiques adverses.
- Les outils de travail utilisés pourront se nettoyer avec un dissolvant ou à la flamme directe.
- Juntoplast Premoldeado n'est pas indiqué pour les applications le mettant en contact avec des dissolvants ou des carburants.

Révision nº: 2

Approuvé: 01/06/2016

Prochaine révision: 01/06/2021