

DISPRIMER

DEFINICIÓN:

Pintura asfáltica constituida por betún modificado y disolventes aromáticos, que proporciona una excelente protección a todo tipo de superficies.

Disprimer es un producto líquido viscoso de aplicación en frío que endurece por evaporación del disolvente.

Cumple con los requisitos exigidos en la norma UNE 104 234 a las pinturas de imprimación de base asfáltica (tipo I).

Una vez aplicado y seco, forma una película continua que presenta las siguientes ventajas:

VENTAJAS:

- Fácil aplicación.
- Buena manejabilidad.
- Buena adherencia al soporte.

CAMPOS DE APLICACION:

- Imprimación y preparación de superficies porosas que posteriormente vayan a ser impermeabilizadas o tratadas con otros productos asfálticos.
- Protección anticorrosión de superficies metálicas.
- Protección superficial anti-humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc...).
- Protección superficial anti-humedad de elementos de hormigón.

MODO DE EMPLEO:

El soporte sobre el que vaya a aplicarse Disprimer deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y de otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones. Se recomienda limpiar con chorro de arena.

- Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación.
- Aplicar con pistola, brocha o rodillo.
- Cada capa aplicada debe estar seca antes de aplicar la siguiente.

DOTACIONES/CONSUMOS:

Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación. Éstas pueden oscilar entre 0,15 y 0,3 kg/m² por mano, dependiendo de la solución propuesta.

ESPECIFICACIONES:

Características originales	Unidad	Norma	Mín.	Máx.
Viscosidad Brookfield a 25°C	mPa·s	NIE-008	100	300
Inflamabilidad	°C	UNE 104281-1.12	25	--
Densidad 25°C		UNE 104281-5.4	0,92	0,96
Materia no volátil	%	UNE 104281-3.7	48	52
Compuestos orgánicos volátiles	g/l	ISO 11890-1	--	500
Características del residuo:				
Secado al tacto a 25°C y 50% Hr	h	UNE 104281-5.13	--	1
Secado para repintar a 25°C y 60% Hr	h	UNE 104281-5.13	--	24

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol.
- La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto.
- Una vez finalizado su uso tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del disolvente y el consiguiente aumento de viscosidad de la pintura.
- Mantener en lugares alejados del fuego.
- El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

OTRAS RECOMENDACIONES:

- Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 5-35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas.
- Por tratarse de una pintura con disolventes, se debe aplicar en lugares ventilados y utilizando EPIs.
- Se pueden incorporar disolventes para reducir la viscosidad, si se considera necesario.
- Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol.
- Disprimer no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes.

Revisión nº2

Aprobado: 01/06/2016

Próxima revisión: 01/06/2021


 Si desea más información, visite www.cepsa.com

Nota: Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.