

Bitume routière 160/220

Bitume routière qui répond aux spécifications contenues dans la norme EN 12591 pour le bitume 160/220.

Applications:

- > Gravillonnage
- > Recyclage à chaud
- > Fabrication de produits bitumineux dérivés

Températures de travail conseillées:

- > Température du liant (°C): > 100
- > Température de l'enrobé bitumineux (°C): > 100
- > Température maximale de chauffage (°C): 155

Spécifications:

Caractéristique	Unité	Norme	Min.	Max.
Bitume d'origine				
Pénétrabilité (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	160	220
Point de ramollissement	°C	EN 1427	35	43
Indice de pénétrabilité	-	EN 12591	-1,5	+0,7
Point de fragilité Fraass	°C	EN 12593	-	-15
Solubilité	%	EN 12592	99,0	-
Point d'éclair	°C	EN 2592	220	-
Résistance au durcissement à 163°C				
Variation de masse	%	EN 12607-1	-	1,0
Pénétrabilité résiduelle	% p.o.	EN 1426	37	-
Variation du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	12