

Bitume routière 15/25

Bitume routière qui répond aux spécifications contenues dans la norme EN 13924 pour le bitume 15/25.

Applications:

- › Enrobés à module élevé

Températures de travail conseillées:

- › Température du liant (°C): 165- 175
- › Température de l'enrobé bitumineux (°C): 165- 175
- › Température de compactage (°C): 160- 170
- › Température maximale de chauffage (°C): 185

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Bitume d'origine				
Pénétrabilité (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	15	25
Point de ramollissement	°C	EN 1427	60	76
Indice de pénétrabilité	-	EN 12591	-1,5	+0,7
Solubilité	%	EN 12592	99,0	-
Point d'éclair	°C	EN ISO 2592	245	-
Résistance au durcissement à 163°C				
Variation de masse	%	EN 12607-1	-	0,5
Pénétrabilité résiduelle	% p.o.	EN 1426	55	-
Variation du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	10