

Bitume routière 60/70

Bitume routière qui répond aux spécifications contenues dans la norme ASTM D-946 pour le bitume 60/70.

Applications:

› Enrobés bitumineux à chaud

Températures de travail conseillées:

› Température du liant (°C): 150-160

› Température de l'enrobé bitumineux (°C): 150-160

› Température de compactage (°C): 145-155

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Bitume d'origine				
Pénétrabilité (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	ASTM D5	60	70
Point de ramollissement	cm	EN ISO 2592	100	-
Indice de pénétrabilité	%	ASTM D2042	99,0	-
Solubilité	°F	ASTM D92	450	-
Résistance au durcissement à 163°C		ASTM D1754		
Pénétrabilité résiduelle	0,1 mm	ASTM D5	47	-
Ductilité	cm	ASTM D113	75	-