

Elaster BM-2 (PMB 25/55 - 65)

Bitume polymère conforme à la norme EN 14023 obtenu par réaction chimique dans un bitume et des polymères élastomères.

Applications:

- > Enrobés drainants en régions à climat chaud
- > Enrobés avec une résistance à l'orniérage élevé
- > Enrobés de haute performance

Températures de travail conseillées:

- > Température du liant (°C): 165- 175
- > Température de l'enrobé bitumineux (°C): 165- 175
- > Température de compactage (°C): 160- 170
- > Température maximale de chauffage (°C): 180

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Bitume d'origine				
Pénétrabilité (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	25	55
Point de ramollissement	°C	EN 1427	65	-
Point de fragilité Fraass	°C	EN 12593	-	-7
Stabilité au stockage:		EN 13399		
• Différence en point de ramollissement	°C	EN 1427	-	5
• Différence en pénétrabilité (25 °C)	0,1 mm	EN 1426	-	9
Retour élastique (25 °C)	%	EN 13398	50	-
Point d'éclair	°C	EN ISO 2592	235	-
Force-ductilité (10°C)	J/cm ²	EN 13589	2	-
Sur le liant après RTFOT				
Variation de masse	%	EN 12607-1	-	0,8
Pénétrabilité résiduelle	% p.o.	EN 1426	60	-
Augmentation du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	8
Diminution du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	5