

Flexodur BC 35/50 BT

Betún asfáltico mejorado con caucho procedente de neumáticos fuera de uso especialmente formulado para permitir la fabricación y puesta en obra de mezclas asfálticas a temperaturas inferiores a las habituales. Este producto cumple con las siguientes especificaciones de las recogidas en la OC 21/2007 del Ministerio de Fomento para un BC 35/50.

Aplicaciones:

- > Mezclas bituminosas semi-calientes
- > Mezclas que necesitan un tiempo elevado de transporte o puesta en obra
- > Mezclas convencionales

Temperaturas orientativas de trabajo:

- > Temperatura de mezcla (°C): 135-165
- > Temperatura de almacenamiento y uso del ligante (°C): 160-170
- > Temperatura de compactación (°C): >130
- > Temperatura máxima de calentamiento (°C): 175

Especificaciones:

Características	Unidad	Norma UNE	Mín.	Máx.
Betún Original				
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	35	50
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	58	-
Punto de fragilidad Fraass	°C	EN 12593	-	-5
Solubilidad	%	EN 12592	92	-
Recuperación elástica	%	EN 13398	10	-
Punto de inflamación	°C	EN ISO 2592	235	-
Estabilidad al almacenamiento		EN 13399		
Diferencia punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	-	10
Diferencia penetración (25 °C; 100 g; 5 s)	0,1 mm	EN 1426	-	8
Resistencia al endurecimiento a 163 °C		EN 12607-1		
Variación de masa (valor absoluto)	%	EN 12607-1	-	1,0
Penetración retenida	%	EN 1426	65	-
Diferencia punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	-4	8