Styemul CR-1 (C60BP3 ADH)

Émulsion cationique de bitume à rupture rapide pour couches d'accrochage dans laquelle le liant original est un bitume modifié chimiquement avec des polymères de type Elaster. Conforme aux spécifications dans la norme EN 13808:2013 pour une émulsion de type C60BP3 ADH.

Applications:

- Couches d'accrochage

Températures de travail conseillées:

- Température d'application (°C): 20 - 60. Dans cette plage, le réchauffement de l'émulsion n'est pas requis pour son application, mais si tel est le cas, il conviendra de veiller à ne pas dépasser la limite de 60 °C. Pour cela, il est recommandé de chauffer à l'aide de moyens garantissant un contrôle correct de la température et une homogénéité de celle-ci dans toute l'émulsion, en évitant des surchauffes ponctuelles qui pourraient la détériorer

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Émulsion originale				
Polarité des particules	-	EN 1430	Positive	
Indice de rupture	-	EN 13075-1	70	155
Teneur en liant (par teneur en eau)	%	EN 1428	58	62
Teneur en fluidifiant	%	EN 1431	-	3
Temps de fluage (2 mm, 40 °C)	s	EN 12846-1	15	70
Tendance à la sédimentation à 7 jours	%	EN 12847	-	10
Résidu par tamisage (0,5 mm)	%	EN 1429	-	0,10
Adhésivité	%	EN 13614	NR	-
Résidu de distillation		EN 1431		
Pénétrabilité (25 °C)	0,1 mm	EN 1426	-	220
Point de ramollissement	°C	EN 1427	43	-
Cohésion (pendule Vialit)	J/cm²	EN 13588	0,5	-
Reprise élastique (25 °C)	%	EN 13398	DV	-

(Suite à la page suivante)

Révision nº1 - Approuvée: 05/11/2025 - Prochaine révision: 05/11/2030

Pour plus d'informations, visitez **www.moeve.es**

Remarque: Les recommandations figurant dans cette fiche technique doivent être considérées à titre indicatif et pour des situations générales, Moeve déclinant toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée; pour les cas particuliers, il convient de contacter le Département Technique de Moeve.

Styemul CR-1 (C60BP3 ADH)

Dotations à titre indicatif:

- 330-500 g/m² d'émulsion selon l'état du support

Recommandations:

- Nettoyage du support, en particulier lors de l'application de couche de liaison sur des revêtements fraisés
- Machines adaptées à un bon dosage, avec des injecteurs propres et en bon état, évitant ainsi l'arrosage à l'aide d'une lance

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Résidu d'évaporation		EN 13074-1		
Pénétrabilité (25 °C)	0,1 mm	EN 1426	-	330
Point de ramollissement	°C	EN 1427	35	-
Cohésion (pendule Vialit)	J/cm²	EN 13588	0,5	-
Reprise élastique (25 °C)	%	EN 13398	DV	-
Résidu de stabilisation		EN 13704-2		
Pénétrabilité (25 °C)	0,1 mm	EN 1426	-	220
Point de ramollissement	°C	EN 1427	43	-
Cohésion (pendule Vialit)	J/cm²	EN 13588	0,5	-
Reprise élastique (25 °C)	%	EN 13398	DV	-

DV = Valeur à déclarer.

Révision nº1 - Approuvée: 05/11/2025 - Prochaine révision: 05/11/2030

Pour plus d'informations, visitez **www.moeve.es**

Remarque: Les recommandations figurant dans cette fiche technique doivent être considérées à titre indicatif et pour des situations générales, Moeve déclinant toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée; pour les cas particuliers, il convient de contacter le Département Technique de Moeve.